



TM-nummer: 524

Revisiedatum: 01-04-2015

Versie: 04

Nelfalin Transparant WV

Hout
vernissen

Productomschrijving	: Een waterverdunbare sneldrogende halfglanzende transparante houtbescherming
Toepassing	: Op nieuw en reeds behandeld houtwerk binnen en buiten
Voornaamste kenmerken	: Waterverdunbaar Sneldrogend Ademend Vrijwel niet vergelend

Eigenschappen

Basis	acrylaat dispersie
Kleur	blank en diverse houtkleuren
Dichtheid 20 °C.	1,03 kg/dm ³
Laagdikte	30 mu. droog
Droogtijd	bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 45 minuten Kleefvrij na ca. 90 minuten
Overschilderbaar	na ca. 6 uur
Glans	halfglanzend
Vastestofgehalte	ca. 40 vol%
Theor. rendement	13 m ² per liter bij 30 mu. droog
Houdbaarheid	in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller	
Verdunning	: 0 – 2 % water

Verwerking

Verwerkingstemp.	: niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%
Reinigingsverd.	: water

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max.18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

**GEEN / ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL**

**VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO**