

Overzicht van Mipa harders voor de juiste inzet

### Mipa 2K-Grundierungen en 2K-Füllern

2K-Grundierungen / 2K-Füllern	Mipa 2K harder HS 5 extra kort	Mipa 2K harder HS 10 kort	Mipa 2K harder HS25 normaal	Mipa 2K harder H5 extra kort	Mipa 2K harder H10 kort	Mipa 2K harder MS 10 kort	Mipa 2K harder MS 25 normaal	Mipa 2K harder MS 40 extra
Mipa 2K transparant sealer						Vol. 2 : 1	Vol. 2 : 1	Vol. 2 : 1
Mipa 2K HS Filler F41	Vol. 4 : 1	Vol. 4 : 1						
Mipa 4:1 acrylfiller HS				Vol. 4 : 1	Vol. 4 : 1			
Mipa 2K HS fillprimer				Vol. 4 : 1	Vol. 4 : 1	Vol. 4 : 1		
Mipa 2K Acrylgrund					Vol. 7 : 1	Vol. 7 : 1	Vol. 7 : 1	
Mipa 2K Acryl Grundierfiller				Gew. 10 : 1				
Mipa 2K HS Directfiller F31	Vol. 3 : 1	Vol. 3 : 1						
Mipa 2K Primer AZ		Vol. 4 : 1			Vol. 4 : 1	Vol. 4 : 1		

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter constante kwaliteit.

Overzicht van Mipa harders voor de juiste inzet

### Mipa 2K-Grundierungen en 2K-Füllern

2K-Grundierungen / 2K-Füllern	Mipa Harder WPZ	Mipa Harder PS	Mipa Harder P	Mipa WBS EP Harder	Mipa EP Harder E 10 kort	Mipa EP Harder E 25 normaal		
Mipa Activprimer	Vol. 2 : 1							
Mipa 2K Primer CF	Vol. 2 : 1							
Mipa WBS EP Grundierfiller				Vol. 4 : 1				
Mipa EP Grundierfiller					Vol. 2 : 1	Vol. 2 : 1		
Mipa P60s		Vol. 98 : 2						
Mipa 2K Polyester plamuur			Vol. 100 : 2					

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.

### Kenmerken

### VbF

### Gevaarstoffen voorschrift

Mipa 2K-Härter HS 5 extra kortMulti	A II	ontvlambaar, Xi irriterend
Mipa 2K-Härter HS 10 kort	A II	ontvlambaar, Xi irriterend
Mipa 2K-Härter HS 25 normaal	A II	ontvlambaar, Xi irriterend
Mipa 2K-Härter H 5 extra kort	A II	ontvlambaar, Xi irriterend
Mipa 2K-Härter H 10 kort	A II	ontvlambaar, Xi irriterend
Mipa 2K-Härter MS 10 kort	A II	ontvlambaar, Xi irriterend
Mipa 2K-Härter MS 25 normaal	A II	ontvlambaar, Xi irriterend
Mipa 2K-Härter MS 40 extra lang	A II	ontvlambaar, Xi irriterend
Mipa Härter WPZ	A III	ontvlambaar, Xn gezondheidsschadelijk, bevat 4 Methyl pentan 2 on
Mipa Härter PS	A III	brand bevorderend; Xi irriterend bevat Cylcohexanon, Peroxid
Mipa Härter P	vervalt	brandbevorderend, Xi irriterend bevat Dibenzoylperoxid
Mipa WBS EP Härter	vervalt	Xi irriterend bevat 1,3 Benzoldimethanamin
Mipa EP Härter E10 kort	A II	onvlambaar, Xn gezondheidsschadelijk, bevat Xylol, 4 Methyl pentan 2 on
Mipa EP Härter E25 normal	vervalt	onvlambaar, Xn gezondheidsschadelijk, bevat 4,4'- Isopropylidendiphenol-1-chloro-2,3-epoxypropan-Cooligomeren, Xylol

Alle getoonde harders, buiten de Mipa EP harder, Mipa WBS EP harder, Mipa harder WPZ, Mipa harder PS en Mipa harder P, bevatten aliphatische Polyisocyanaten.

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit.