

Product-Informatie

Waterverdunbare 1 Componenten Grundierfiller voor voertuig lakwerk, geschikt voor ijzer, staal, zink en aluminium. Overlakbaar met alle oplos en watergedragen Mipa 1K en 2K deklakken. Snelle droging en goed schuurbaar. Te gebruiken als isolatielaag voor thermo platische oude laklagen.

Hoog rendement: 6 – 8 m² / l (bij 50µm droge laagdikte)

Kleur	Donkergrijs (circa ral 7011)			
Mengverhouding				
Verdunning	0 – 5 % Mipa VE wasser			
Spuitviscositeit 20° C	35 – 40 s 4mm DIN			
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen	
HVLP	2,0 – 3,0 bar (0,7 bar binnendruk)	1,7 – 1,9 mm	2	
Lucht / bovenbeker	3 – 4 bar	1,4 – 1,6 mm	2	
Laagdikte / drogefilm	50 - 70 µm			
Afblaastijd	5 – 8 min. Tussen de spuitgangen (mat opdrogen)			
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast	montagevast
Objecttemp. 20° C	60 Min	25 Min	60 Min	4 uur
Objecttemp. 60°	30 Min	5 Min	20 Min	30 Min
IR Droging (korte golf)				8 Min
VOC wetgeving	EU grenswaarde voor het product (Cat. B/c): 540 gr/l (2007) Dit product bevat maximaal 1 gr/l VOC			

Verwerkingsvoorwaarden:

Vanaf +10°C en tot 75% relatieve luchtvochtigheid, voor voldoende lucht af en aanvoer zorgen.

Bijzonderheden:

De droogtijden verkorten zich met stijgende luchtsnelheid en dalende luchtvochtigheid.

Bij droging met luchtnozzles verkorten de droogtijden met circa 50%. Vorstvrij bewaren. Ter vermeidng van indrogen, spuitpistool beker tijdens de werkzaamheden gesloten houden en de spuitnozzles na verwerking in water dompelen. Verzinkte ondergronden moeten met een ammoniakalkalisch (Mipa zinkreiniger) gereinigd worden.

Optimale verwerkings voorwaarden:

Luchttemperatuur: 20 – 25°C; objecttemperatuur > 15°C; relatieve luchtvochtigheid 40 – 60%,
Luchtsnelheid: 0,3 m/s.

Kenmerk

WBS 1K Grundierfiller

VbF

vervalt

Gevaarstoffenvoorschrift

vervalt

Deze informatie is op basis van de huidige stand van onze kennis en dient U over onze producten te informeren. Het is niet de bedoeling dat met deze informatie, bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van een product in bepaalde concrete gevallen te verzekeren. In het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden garanderen wij echter konstante kwaliteit