



# Teakolie

## Verftechnisch advies

Teakolie o.a. gebruiken op:

- Onbehandeld hardhout
- Verouderde/ verpoederde olie lagen
- Hersteld verweerd hardhout.

Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn (alg en mos vooraf grondig verwijderen met een daartoe geëigend middel).

Ver grijsd hout licht schuren en behandelen met Houtcleaner om de oorspronkelijke houtkleur weer terug te halen.

De gereinigde en droge ondergrond behandelen met Teakolie met behulp van een kwast. Na circa 10 minuten de overtollige Teak olie verwijderen met een pluisvrije doek.

**Tip:**

*Teakolie aanbrengen met de kwast tot deze niet meer wegtrekt en het hout is verzadigd. Na het droogwrijven mag er geen laagje olie meer achterblijven op de ondergrond.*





**Nummer** : 6791  
**Datum** : 13-08-2015  
**Versie** : 08

**Toepassing** : Als beschermende en opnieuw kleurgevende behandeling van vooral hardhouten meubelen en vlonders in de tuin.

**Kenmerken** : Voor teakhout  
Voor tuinmeubels, vlonders etc.  
Impregnerend  
Waterwerend



## Eigenschappen

**Basis** : lijnolie  
**Kleur** : transparant bruin  
**Dichtheid 20°C** : ca. 0,86 kg/ltr.  
**Laagdikte** : 35 mu. droog  
**Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 2 uur  
**Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur  
**Glans** : n.v.t.  
**Vastestofgehalte** : ca. 45 vol %.  
**Theor.rendement** : ca. 6 m<sup>2</sup> / liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond.  
**Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## Verwerking

**Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.  
**Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210 of aromaatvrije terpentijn

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

### Kwast, pluivrije doek

Verdunning : Niet verdunnen

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen

### Verweerd hout:

Schuren en reinigen met Houtcleaner. De gereinigde en droge ondergrond 1 of 2x behandelen met Teakolie met behulp van een kwast en na ca. 10 minuten nawrijven met een doek.

### Zachte houtsoorten:

2 of 3x behandelen.

### Reeds behandelde ondergronden:

Reeds met Teakolie behandelde maar inmiddels teveel door UV-licht aangetast hout is na reiniging opnieuw met een laag Teakolie in een optimale staat te brengen.

**Let op:** *Vervuilde doeken uitsluitend in een gesloten container of buiten bewaren i.v.m. broeigevaar.*

## Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen  
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril