


Technisch Informatieblad

<p>Algemeen</p> <p>Artikelnummer: 915011</p> <p>Omschrijving: Colad UV Plamuur Fijn</p>	
<p>Specificaties</p> <p><i>Gebruiksklare UV Plamuur, om zelfs de kleinste microgaatjes te vullen.</i></p> <p>Colad Fast Curing System UV Plamuur Fijn is een allround UV-plamuur voor het afwerken van kleine oneffenheden. Perfect voor smart repair van plekjes. De plamuur is een 1-componentenproduct, waardoor het gemakkelijk aan te brengen is. Kan op verschillende oppervlakken worden aangebracht, zoals staal, aluminium en kunststof. De plamuur kan met een plamuurmes, -rubber of plastic spatel worden aangebracht en de handige tube maakt het doseren eenvoudig. Gemakkelijk te drogen met de Colad Fast Curing System UV-drooglamp. Droogtijd is afhankelijk van de belichtingsafstand en laagdikte. UV-licht kan lagen UV-plamuur met een dikte van maximaal 1 mm drogen. Het gedroogde oppervlak is onmiddellijk klaar voor verdere bewerking.</p> <p>Eigenschappen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-componentenplamuur • Geleverd in een zwarte, UV-bestendige tube • Voor de afwerking van kleine oneffenheden • Styreenvrij <p>Voordelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruiksklaar; geen verharder nodig • Eenvoudig te doseren dankzij de tube • Soepel aan te brengen • Speciaal ontworpen om zelfs de kleinste microgaatjes te vullen • Meerdere dunne lagen kunnen direct na elkaar worden aangebracht • Droogtijd is afhankelijk van de belichtingsafstand en laagdikte <p>Hoe te gebruiken: Het materiaal is klaar voor gebruik (1-component). Zorg ervoor dat het oppervlak geschuurd, schoon, stofvrij en vetvrij is. Breng de Fast Curing System UV Plamuur Fijn in dunne lagen aan (gebruik voor de beste resultaten Colad-plamuurrubbers - art. nr. 9130, de Colad Japanse plamuurmessen - art. nr. 9100 of plastic spatels art.nr. 9105 / 9107). Zorg ervoor dat de aangebrachte laagdikte niet meer dan 1 mm bedraagt. Meerdere dunnere lagen zorgen voor het beste eindresultaat. Hard de UV-plamuur uit met het Colad Fast Curing System UV-licht (art. nr. 9000). Droogtijd is afhankelijk van de belichtingsafstand en laagdikte. UV-licht kan lagen UV-plamuur met een dikte van maximaal 1 mm drogen. Het gedroogde oppervlak is onmiddellijk klaar voor verdere bewerking.</p> <p>Ruw oppervlak? Begin indien nodig met Colad Fast Curing System UV Plamuur Grof (Art.nr. 915020) om het oppervlak gelijkmatig te maken. Schuren is niet nodig nadat u klaar bent. U kunt UV Plamuur Fijn meteen aanbrengen.</p>	

Technische specificaties

Kleur: Grijs

Inhoud: 220 g (UV-bestendige zwarte tube)

Bewaren: Tussen +7°C en +25°C, binnen / vóór gebruik beschermen tegen UV-lichtbronnen en direct zonlicht.

Houdbaarheid: 12 maanden

Verpakking: 12 tubes per doos

Ontwikkeld door:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland

www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00

www.colad.nl

Disclaimer

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.