

	PRODUKTBLAD	Pagina 1 van 1
	Branth's Kristall-Glasur	Bakboord 8 9206 BL DRACHTEN 0512-548714 0512-548716 www.hollandcoating.nl info@hollandcoating.nl

Heldere, universele blanke acryllak. Kras- en slagvast, elastisch, buitenkwaliteit. Zeer goed bestand tegen zoet en zout water.

Afwerklaag voor Alu-Glasur, Brantho-Korrux "3in1" en andere verven. Ook toe te passen als kleurloze blanke metaalvernis.

Leverbaar in hoog- en zijdemat.

Branth's **Kristall-Glasur** kan verwerkt worden als:

- 1 componenten lak (zonder harder)
- 2 componenten lak (met QuickHärter)

Verwerking:

Met kwast en roller niet verdunnen.

Luchtspuit: viscositeit ± 30 sec. (DIN 4 mm);
 opening 0,8-1,5 mm; druk 2½-4 bar.
 maximaal 10% verdunning toevoegen.
 verdunnen met Speciaal-verdunning of met
 Kombi-verdunning.
 maximaal 5% Quick-Härter toevoegen.

Airless-spuiten: viscositeit ± 40-50 sec. (DIN 4 mm);
 max. 5% verdunnen.

Belangrijke aanwijzingen:

Na het toevoegen van max. 5% Quick-Härter is de verwerkingstijd 1 werkdag (8 uur).
 De droogtijden worden hierdoor +/- 25% korter.