



Mipa OC

2K-PUR-Autolak HS-kwaliteit

Product-Informatie

d 11/0410

Blad 1 van 1

Mipa OC 2K-PUR-Autolak HS-kwaliteit is een weersbestandige, vergelingsvrije High Solid 2K-PUR-Acryl-voertuiglak voor de gehele en deelreparatie aan auto's en vrachtwagens met bijzonder hoge dekkraft en rendement. Alle mengkleuren zijn loorvrij gepigmenteerd en voldoet aan de VOC-regelementen in Europa en USA (VOC < 420 g/l).

Rendement: 10 - 14 m² /ltr

Kleur	Mipa Color System			
Mengverhouding	2:1 naar volume			
Harder	Mipa 2K -Harder MS25, HS25, MS40, HS35; MS0, HS10 alleen deelrepartie			
Verdunning	0 - 5 % 2K-Verdunning normaal of 2K-Verdunning lang			
Spuitviscositeit 20° C	20 - 22 s 4 mm DIN			
Verwerking	Spuitdruk	Spuitnozzle	Spuitgangen	
HVLP-Pistool	2,5 - 3 bar (binnendruk: 0,7 bar)	1,3 - 1,4 mm	1 - 2	
Lucht / bovenbeker	3 - 5 bar	1,3 - 1,5 mm	1 - 2	
Potlife	1 - 6 h afhankelijk van de te gebruiken harder			
Laagdikte / drogefilm	ca. 50 - 60 µm			
Afblaastijd	10 - 15 Min. voor de oventdroging			
Droging	overspuitbaar	stofdroog	grijpvast	montagevast
Objecttemp. 20° C		45 - 55 Min.	5 - 6 h	12 - 24 h
Objecttemp. 60° C		10 - 15 Min.	25 - 30 Min.	na afkoeling

Bijzonderheden:

Verwerkingsvoorwaarden: bij +10 °C 75 % relatieve luchtvochtigheid.

De spuitnevel opname kan door toevoeging van 5 % Mipa Retarder verhoogt worden.

De toevoeging van binder (Mipa Binder AC, PUR, TC, NC) kan de kleur beïnvloeden.

Opslag: In gesloten verpakking minstens 2 jaar houdbaar.

Kenmerk

Mipa 2K-PUR- Autolak OC

Mipa 2K-Harder

VbF

vervalt

A II

Gevaarstoffen voorschrift

ontvlambaar

ontvlambaar, Xi

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.